Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

KZ.T.14.0057

Ф 04 ДП.7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3098-СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика :	АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Павлодарская область,г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Песок из отсевов дробления плотных осадочных горных пород для строительных работ I класс, группа-очень крупный
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК,АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» щеб.карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	30.09.2020 г
Отбор образцов продукции :	ГОСТ 31424-2010
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	20.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания:	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010 г), ГОСТ 31424-2010
Вид испытаний:	Испытания для целей подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке №3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО «НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке № 3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	2	1
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более		10	7
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более		3	2
Полный остаток на сите с сеткой № 063, % по массе		Св.75	77
Модуль крупности $М_к$		Св. 3,5	3,6 Группа песка: Очень крупный
Класс песка по основным параметрам и размерам		-	I
Содержание глины в комках, % по массе, не более		0,35	0,12
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		3	2
Марка песка по дробимости для метаморфических пород , не ниже	ГОСТ 8269.0-97	1000	1200
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , %, не более		До 15	12 I группа
Содержание зерен слабых пород , % по массе, не более		10	1

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Содержание посторонних засоряющих примесей	ГОСТ 8735-88	Отсутствие	Отсутствие
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}+\Delta$, Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	55+13

Начальник Испытательного центра Аубакирова А.Я.

Начальник испытательной лаборатории Бестаева А.Я.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Жасимова М.М.

Протокол распространяется только на объекты , подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.0057

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

Ф 04 ДП.7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3097-СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика :	АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Павлодарская область,г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Песок из отсевов дробления плотных метаморфических горных пород для строительных работ I класс, группа-очень крупный
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» щеб.карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	01.10.2020 г
Отбор образцов продукции :	ГОСТ 31424-2010
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	27.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания:	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010 г), ГОСТ 31424-2010
Вид испытаний:	Испытания для целей подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке №3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО «НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке №3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	2	1
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более		10	6
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более		3	1
Полный остаток на сите с сеткой № 063, % по массе		Св.75	77
Модуль крупности $М_к$		Св. 3,5	3,6
Класс песка по основным параметрам и размерам		-	Группа песка: Очень крупный I
Содержание глины в комках, % по массе, не более		0,35	0
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		3	1
Марка песка по дробимости для метаморфических пород , не ниже	ГОСТ 8269.0-97	1000	1200
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , %, не более		До 15	10 I группа
Содержание зерен слабых пород , % по массе, не более		10	2

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Содержание посторонних засоряющих примесей	ГОСТ 8735-88	Отсутствие	Отсутствие
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}+\Delta$, Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	61+10

Начальник Испытательного центра — Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории — Бестаева А.Я

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист — Жасимова М.М.

Протокол распространяется только на объекты , подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»	**График инспекционного контроля предприятия**	СТ1.01.12 Изменение: 17 Дата: 06.06.2019 Стр.: 1 из 1

АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"
Наименование предприятия

Наименование продукции/ услуги	Предполагаемые сроки проведения инспекционного контроля																							
	2020 г.												2021 г.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Песок из отсевов дробления плотных метаморфических горных пород для строительных работ																								
Песок из отсевов дробления плотных осадочных горных пород для строительных работ																								
Щебень из плотных метаморфических горных пород для строительных работ фракции: 20-40мм, смесь фракций 5-20мм																								
Щебень из плотных осадочных горных пород для строительных работ фракции: 20-40мм, смесь фракций 5-20мм																								

Эксперт-аудитор _____ М.Б. Кожамуратова
подпись

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

KZ.T.14.0057

Ф 04 ДП.7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3101-СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика:	АО «Евразийская энергетическая корпорация», Павлодарская область, г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Щебень из плотных осадочных горных пород для строительных работ марки по дробимости 1200, по морозостойкости F50 фракция 20-40 мм
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, АО «Евразийская энергетическая корпорация», щеб. карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	28.10.2020 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 8267-93
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	20.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания :	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010),ГОСТ 8267-93
Вид испытаний:	Испытания с целью подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке № 3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО «НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке № 3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе	ГОСТ 8269.0-97		
1,25 D		До 0,5	0
D		До 10	7
0,5 (d + D)		30 – 60	56
d		90 -100	98
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		2	1
Содержание глины в комках , % по массе, не более		0,25	0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , % по массе		Св.10 до 15 вкл.	12 Группа щебня 2
Содержание зерен слабых пород , % по массе , не более		5	0
Прочность щебня (дробимость), потеря массы при испытании (в сухом состоянии) , %		До 11 вкл.	8
Марка щебня по дробимости		1200	1200
Марка по морозостойкости (насыщение в растворе сернокислого натрия-высушивание)		F-50	F-50
Потеря массы после 10 циклов испытания, %, не более		10	6
Содержание посторонних засоряющих примесей		Не допускается	Отсутствие

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф.}$,Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	55

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории Бестаева А.Я.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Жасимова М.М.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

KZ.T.14.0057

Ф 04 ДП.7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3102 -СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика:	АО «Евразийская энергетическая корпорация», Павлодарская область, г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Щебень из плотных осадочных горных пород для строительных работ марки по дробимости 1200, по морозостойкости F50 смесь фракций 5-20 мм
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, АО «Евразийская энергетическая корпорация», щеб.карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	04.10.2020 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 8267-93
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	20.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания :	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010),ГОСТ 8267-93
Вид испытаний:	Испытания с целью подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке № 3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО «НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке № 3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе	ГОСТ 8269.0-97		
1,25 D		До 0,5	0
D		До 10	7
0,5 (d + D)		30 – 60	38
d		90 -100	98
Ø 2,5 мм		95-100	100
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		2	1
Содержание глины в комках , % по массе, не более		0,25	0,14
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , % по массе		Св.15 до 25 вкл.	19 Группа щебня 3
Содержание зерен слабых пород , % по массе , не более		5	1
Прочность щебня (дробимость), потеря массы при испытании (в сухом состоянии) , %		До 11 вкл.	9
Марка щебня по дробимости		1200	1200
Марка по морозостойкости (насыщение в растворе сернокислого натрия-высушивание)		F-50	F-50
Потеря массы после 10 циклов испытания %, не более		10	7
Содержание посторонних засоряющих примесей		Не допускается	Отсутствие

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $А_{эфф.}$,Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	55

Начальник Испытательного центра — Аубакирова А.Я.

Начальник испытательной лаборатории — Бестаева А.Я.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист — Жасимова М.М.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.0057

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

Ф 04 ДП.7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3090-СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика:	АО «Евразийская энергетическая корпорация», Павлодарская область, г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Щебень из плотных метаморфических горных пород для строительных работ марки по дробимости 1200, по морозостойкости F-100 фракция 20-40 мм
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, АО «Евразийская энергетическая корпорация», щеб. карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	11.11.2020 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 8267-93
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	20.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания :	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010),ГОСТ 8267-93
Вид испытаний:	Испытания с целью подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке №3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО»НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке №3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе	ГОСТ 8269.0-97		
1,25 D		До 0,5	0
D		До 10	5
0,5 (d + D)		30 – 60	46
d		90 -100	96
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		1	1
Содержание глины в комках , % по массе, не более		0,25	0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , % по массе		До 10 вкл.	4 Группа щебня 1
Содержание зерен слабых пород , % по массе , не более		5	0
Прочность щебня (дробимость), потеря массы при испытании (в сухом состоянии) , %		До 11 вкл.	8
Марка щебня по дробимости		1200	1200
Марка по морозостойкости (насыщение в растворе сернокислого натрия-высушивание)		F-100	F-100
Потеря массы после 10 циклов испытания %, не более		5	3
Содержание посторонних засоряющих примесей		Не допускается	Отсутствие

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф.}$,Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	61

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории Бестаева А.Я.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Жасимова М.М.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.0057

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Лаборатория по испытанию строительных материалов и промышленной продукции
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.0057 действителен до 07.07.2021 г
140007 г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9032, 9033)
факс:+7(7182) 60-50-02, 65-31-05

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3100 -СП от 04 декабря 2020 г

Наименование и адрес заказчика:	АО «Евразийская энергетическая корпорация», Павлодарская область, г.Аксу-2
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Щебень из плотных метаморфических горных пород для строительных работ марки по дробимости 1200, по морозостойкости F100 смесь фракций 5-20 мм
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, АО «Евразийская энергетическая корпорация», щеб.карьер разреза «Восточный»
Дата изготовления продукции:	19.11.2020 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 8267-93
Дата поступления объектов испытаний:	20.11.2020 г
Дата проведения испытаний:	20.11-04.12.2020 г
Обозначение НД на соответствие которым проводились испытания :	ТР (ПП РК №1202 от 17.11.2010),ГОСТ 8267-93
Вид испытаний:	Испытания с целью подтверждения соответствия
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке №3084 от 20.11.2020 г Акт отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО «НаЦЭкС» от 20.11.2020 г по заявке №3084 от 20.11.2020 г
Условия окружающей среды:	Температура воздуха в помещении 21°С Относительная влажность воздуха 64 %

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе	ГОСТ 8269.0-97		
1,25 D		До 0,5	0
D		До 10	5
0,5 (d + D)		30 – 60	51
d		90 -100	96
Ø 2,5 мм		95-100	100
Содержание пылевидных и глинистых частиц , % по массе, не более		1	1
Содержание глины в комках , % по массе, не более		0,25	0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы , % по массе		Св.10 до 15 вкл.	15 Группа щебня 2
Содержание зерен слабых пород , % по массе , не более		5	1
Прочность щебня (дробимость), потеря массы при испытании (в сухом состоянии) , %		До 11 вкл.	7
Марка щебня по дробимости		1200	1200
Марка по морозостойкости (насыщение в растворе сернокислого натрия-высушивание)		F-100	F-100
Потеря массы после 10 циклов испытания %, не более		5	3
Содержание посторонних засоряющих примесей		Не допускается	Отсутствие

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф.}$,Бк/кг,не более	ГОСТ 30108-94	370	61

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории Бестаева А.Я.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Жасимова М.М

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена